


ファラデー回転ガラス

ファラデー回転ガラスは、可視光を透過する ファラデー素子用の素材です。
可視光レーザーのアイソレーターや、旋光計のファラデーセルにご使用いただけます。


VR1000

鉛ガラスの置換えに適した反磁性ガラス


ベルデ定数(min/Oe/cm) (632.8nm, 300K)	0.098
転移点(℃)	425
熱膨張(1/℃)	98×10^{-7}
比重(g/cm ³)	7.06



透過率スペクトル



光の波長によるヴェルデ定数の変化



※RoHS指令規制6物質を含みません。※製品の仕様は予告なく変更することがあります